

دامنه محصول و روش ساخت

موضوع	ASTM A106/A106M	ASTM A53/A53M
شکل محصول	فقط لوله بدون درز	لوله بدون درز یا جوشی
گریدها	A, B و C	A و B
وضعیت سطح	معمولاً لوله کربنی بدون پوشش الزامی	سیاه یا گالوانیزه گرم
دامنه سرویس در عنوان	سرویس دمای بالا	کاربرد مکانیکی/فشاری و مصارف عمومی
سایزگذاری	NPS و ضخامت اسمی طبق مرجع ابعادی	NPS و ضخامت اسمی؛ دامنه مشخصات باید کنترل شود

منبع ASTM / مینا: ASTM A106/A106M-26 — ASTM International — ASTM A53/A53M-24.