

مقایسه ASTM A179 با استانداردهای مرتبط

ASTM A179 : مرجع مهندسی تیوب مبدل حرارتی و کندانسور

استاندارد	نوع محصول	کاربرد اصلی
ASTM A179	بدون درز، کشش سرد، کم‌کربن	مبدل حرارتی و کندانسور
ASTM A214	جوش مقاومتی الکتریکی	مبدل حرارتی و کندانسور
ASTM A192	بدون درز، فولاد کربنی	تیوب بویلر فشار بالا
ASTM A210	بدون درز، فولاد کربنی متوسط	بویلر و سوپرهیتر
ASTM A213	آلیاژی فریتی یا آستنیتی بدون درز	بویلر، سوپرهیتر و مبدل حرارتی

یادداشت صفحه: توجه: شباهت ابعاد یا خواص یک تیوب به معنی معادل کامل استانداردها نیست. دامنه کاربرد، فرایند ساخت، شیمی، آزمون و مبنای ضخامت باید بنده‌بند مقایسه شوند.

منبع ASTM / مینا: ASTM A179/A179M-24 — ASTM International — ASTM A450/A450M-25a :ASTM A192/A192M-24 :ASTM A210/A210M-26 :ASTM A213/A213M-25 :ASTM A214 .