نمونه تصمیم برای سفارش تیوب

شرایط	انتخاب محتمل	کنترل نهایی
کندانسور با تیوب کم‌کربن کشش سرد	ASTM A179/A179M	کیفیت سطح، ابعاد و آزمون نشتی
بویلر با نام ST35.8 در نقشه قدیمی	بررسی EN 10216-2 و سند پروژه	هیچ تبدیل یک‌خطی بدون مهندس مجاز نیست
تعویض A179 با ST35.8	ممکن است رد شود	ترکیب، خواص، آزمون و وضعیت تحویل
تیوب جوشی ERW	خارج از تعریف A179	مشخصات محصول دیگری لازم است
فقط عبارت Carbon Steel Tube	ناکافی	استاندارد، گرید، OD×WT و شرایط تحویل باید کامل شود

منبع / مبنا: A179/A179M — ASTM International