Selected ferritic chemical composition

astm-a213

Grade	Carbon (C)	Chromium (Cr)	Molybdenum (Mo)
T11	0.05–0.15%	1.00–1.50%	0.44–0.65%
T22	0.05–0.15%	1.90–2.60%	0.87–1.13%
T91	0.07–0.14%	8.00–9.50%	0.85–1.05%

Page note: Values are mass percent (%).

ASTM source / basis: ASTM International — ASTM A213/A213M-25; ASTM A1016/A1016M-24a.