

ترکیب شیمیایی منتخب گریدهای آستنیتی

ASTM A213 : تیوب آلیاژی و استنلس استیل بدون درز

گرید	کربن (C)	کروم (Cr)	نیکل (Ni)	مولیبدن (Mo)
TP304	$\leq 0.08\%$	18.00–20.00%	8.00–11.00%	—
TP316	$\leq 0.08\%$	16.00–18.00%	11.00–14.00%	2.00–3.00%

منبع ASTM / مینا: ASTM A213/A213M-25 — ASTM International — ASTM A1016/A1016M-24a.