

خواص مکانیکی گرید ۶

ASTM A333 ؛ لوله فولادی برای سرویس دمای پایین

حدافل تنش تسلیم (YS)	حدافل استحکام کششی (TS)	گرید
240 MPa	415 MPa	Grade 6

یادداشت صفحه: ازدیاد طول به ابعاد نمونه و فرمول استاندارد وابسته است. خواص نهایی باید با گواهی آزمون کارخانه، ضخامت، قطر و ویرایش قراردادی استاندارد تطبیق داده شوند.

منبع ASTM / مینا: ASTM A333/A333M-24 — ASTM International — ASTM A106/A106M-26