



خزش و رفتار دمای بالا

ASTM A335 ؛ لوله فولادی آلیاژی فریتی برای سرویس دمای بالا

گراید	حداقل TS / YS در این مشخصات محصول	چرا برای طراحی دمای بالا کافی نیست؟
P11	415 MPa / 205	تنش مجاز (Allowable Stress) و خزش (Creep) باید طبق کد طراحی جداگانه بررسی شوند
P22	415 MPa / 205	با وجود حداقل‌های مشابه P11، ترکیب شیمیایی (Chemistry) و رفتار دمای بالا متفاوت است
P91	585 MPa / 415	استحکام بالاتر بدون کنترل ریزساختار، دستورالعمل جوشکاری و عملیات حرارتی پس از جوشکاری (WPS/PWHT) و سختی (Hardness) مبنای انتخاب نیست

صفحه پروژه: <https://niktrd.com/astm-a335>

منبع ASTM / مینا: ASTM A335/A335M-26 — ASTM International