اثر رده ضخامت بر WT و ID در یک OD ثابت

ابعاد لوله؛ قطر خارجی (OD) ، قطر داخلی (ID) و ضخامت دیواره (WT)

سایز	OD	WT	ID تقریبی
NPS 4 SCH 40	114.30 mm	6.02 mm	102.26 mm
NPS 4 SCH 80	114.30 mm	8.56 mm	97.18 mm
NPS 4 SCH 160	114.30 mm	13.49 mm	87.32 mm

یادداشت / منبع صفحه: این مثال نشان می‌دهد که در یک NPS ثابت، OD ثابت می‌ماند اما افزایش WT باعث کاهش ID می‌شود. عدد رده ضخامت (Schedule) خودِ ضخامت بر حسب میلی‌متر نیست؛ مقدار WT باید از جدول همان NPS خوانده شود.